

PROPIEDADES	ASTM	UNIDADES	DM 8505 Gray20 DM 8510 Gray25 DM 8515 Gray35 DM 8520 Gray40	DM 8525 Gray50	DM 8530 Gray60
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	D-638-03	MPa	40-60	35-45	29-38
MÓDULO DE ELASTICIDAD	D-638-04	MPa	1,7-2,3	1,4-2,0	1,1-1,7
ENLONGACIÓN EN LA ROTURA	D-638-05	%	15-25	20-30	25-35
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	D-790-03	MPa	55-75	45-60	35-45
MÓDULO DE FLEXIÓN	D-790-04	MPa	1,5-2,5	1,4-1,8	1,2-1,5
RESITENCIA IMPACTO IZOD	D-256-06	J/m	22,35	25-35	21-40
HDT (o.45MPa)	D-648-06	°C	40-45	40-43	38-41

### Características:

- Color gris (Diferentes tonalidades)
- Rígido

En cooperación con: